

## FICHA TÉCNICA

### CAUCHO EPDM

PROPIEDADES		UNIDADES	NORMA	VALORES
COLOR				NEGRO
PESO ESPECÍFICO		g/cm <sup>3</sup>		1,31
DUREZA DE INDENTACIÓN		Shore A	ASTM D2240	70
CARGA DE ROTURA		Mpa	ASTM D412	7,0
ALARGAMIENTO A LA ROTURA		%	ASTM D412	300
DESGARRO		N/mm	ASTM D624 Die C	20
TEMPERATURA DE TRABAJO		°C		-40/120
ENVEJECIMIENTO TÉRMICO POR AIRE CALIENTE A 70ª			ASTM D573	Inc. Dur. Sh A:5 Inc. Carga: -15 % Inc. Alarg.: -40%
DEFORMACIÓN PERMANENTE A 70°C 22 HORAS			ASTM D395 Método B	Def. Max.: 30%
RESISTENCIA QUÍMICA	OZONO			EXCELENTE
	ÁCIDOS Y BASES DILUIDOS			EXCELENTE
	ÁCIDOS Y BASES CONCENTRADOS			BUENA
	HIDROCARBUROS			NO RECOMENDADA
	DISOLVENTES ORGÁNICOS			MODERADA